


DAFA folielim

DAFA-folielim ingår i DAFA AirStop System och används till lufttät skarvning av ångspärrar och fuktspärrar.



DAFA ger 30 eller 15 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

DAFA-folielim är ett vattenbaserat dispersionslim för lufttät skarvning av ångspärrar och fuktspärrar i enlighet med DIN 4108.

Användningsområden

DAFA-folielim används till att, i enlighet med DIN 4108, skapa lufttäta fukt- och ångspärrskarvar på sugande underlag, som t.ex. puts, betong eller obehandlat trä i byggnadens tätskikt. Produkten är fri från lösningsmedel och kan på grund av sina utmärkta vidhäftande egenskaper användas utan extra infästning. DAFA-folielim fyller ut ojämnheter, följer byggnadens rörelser och är dessutom åldersbeständigt.

Produktinformation

- Elastoplastiskt bindemedel som baseras på vattenburen dispersion och restharts för ångspärrar/fuktspärrar
- Lösningsmedelsfritt
- Stark och varaktig vidhäftning
- Stabil
- Fyller ut ojämnheter
- Varaktig vidhäftning
- Åldersbeständigt
- Följer byggnadens rörelser
- Används utan presslister
- Används utan extra infästning

DAFA-folielim är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

Viktiga bruksanvisningar

Ytan ska vara fast, torr och fri från damm och fett. Obs! Underlaget ska vara sugande, t.ex. puts, cement eller obehandlat trä.

Limmet ska påföras i strängar med en tjocklek på minst 8 mm. Omedelbart därefter placeras ångspärren/fuktspärren försiktigt på den våta limsträngen (den får inte tryckas ihop, strängen måste ha en tjocklek på minst 4 mm), kom ihåg att vika för dragavlastning – eller tryck fast ångspärren/fuktspärren på den torra limsträngen.

Börja med att testa proceduren.

Rekommenderad temperatur vid montering:
-10 °C till +35 °C.

Hållbarhet: Se tubens datummärkning.

DAFA-folielim ingår i DAFA AirStop System.



DAFA folielim.



DAFA folielim i 580 ml alu foliepåse och 310 ml tub.

Tekniska specifikationer

| | |
|------------------------|---|
| Konsistens | Degaktig |
| Härdningstid | 15-20 min. vid 23 C, 50% rf. Härdning: 1-2 mm/dag |
| Temperaturbeständighet | -20 °C till +80 °C |
| Monteringstemperatur | -10 °C till +35 °C |
| Förvaring | Förvaras stortt, mellan +5 °C och +30 °C |
| Färg | Ljusblå |

| Dimension | innehåll per. kart. | DAFA varunr. | EAN nr. |
|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Folieklæb 310 ml tub | 20 stk. pr. krt. | 620014510 | 5705636344560 |
| Folieklæb 580 ml påse | 20 stk. pr. krt. | 620014511 | 5705636344577 |

