


DAFA Tätningstejp

DAFA-tätningstejp ingår i DAFA AirStop System och är en starkt vidhäftande tejp för skarvning av ångspärrfolier.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tillbehörprodukter har samma garantiperiod som den valda folien.

Användning

DAFA-tätningstejp för skarvar inomhus mellan alla PP-/PE-membrantyper samt plywood, spånplattor, hyvlat trä och metall.

Specifikationer

DAFA-tätningstejp är en enkelsidig tejp för överlappning av ångspärrar. Modifierat akrylhäftmedel som är lösningsfritt och vattenbaserat. Häftmedlets styrka ökar med tiden och det är mycket motståndskraftigt mot fukt och andra klimatproblem. Enastående tack vare att den fäster mycket bra på PE-/PP-folie samt på grova ytor och spånplattor. Tejpen har en förväntad livslängd på minst 20 år.

Godkännanden

DAFA-tätningstejp uppfyller de skärpta kraven i de nya byggreglerna för skarvning av ångspärrfolie och är godkänd i enlighet med SS-EN 13984.

DAFA-Ångspärrtejp är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



Vi har bedömda produkter hos Byggarbetsgruppen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.
Läs mer på: www.byggarbetsgruppen.se.




Fördelar ved blå tejp

- Lämplig till längs- och tvärgående skarvar på membran
- DAFA-tätningstejp kan enkelt kortas av utan verktyg
- Mycket god vidhäftning



Fördelar ved grön tejp

- Lämplig för rörgenomföringar
- Elastisk/töjbar
- Mycket god vidhäftning



Tekniska specifikationer

	Innehåll per. kart.	DAFA varunr	EAN nr
Grön 50 mm	12 rl. á 25 m.	620006596	5705636284484
Grön 100 mm	6 rl. á 25 m.	620023654	5705636404110
Blå 50 mm	12 rl. á 25 m.	620005987	5705636266459
Blå 100 mm	6 rl. á 25 m.	620014093	5705636341699

	Blå tätningstejp	Grön tätningstejp
Tjocklek	Papper + häftmeddel 300/360 µ	Folie + häftmeddel 290/320 µ
Peel-värde	DIN EN 1939 - 30 N/25 mm	DIN EN 1939 - 30 N/25 mm
Montering	Från +5 °C. Fästytorna ska vara torra och fria från damm och olja.	
Temperaturbeständighet	-30 °C till +100 °C	-30 °C till +100 °C

