


DAFA diffusjonsåben tape

En tape med delt bakside til lufttett tetning av utsatte bygningselementer som tre/pvc/gips/murstein. Tapen kan også sparkles og males over.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

En tettings- og bindetape til overganger hvor man kan sparkle og pusse over tapen

Den unike klebeevnen er godt egnet til binding og tildekning av skjøter i ulike overflater, som kryssfiner, sponplater, fleksible dampsperrmaterialer og vindsperrer. Produktet er i samsvar med de strenge kravene (DIN 4108-7) som omhandler varig lufttetthet i dampsperrereduk.

Beskrivelse av produktet

Klebesystemets svært gode klebeevne sørger for enestående vedheftsverdier og kleber seg godt til ikke-polare overflater og overflater med lav energi. Binder seg spesielt godt til PE-folie og HDPE/PP/PE-fleece.

PP-fiberstoffet av høy kvalitet fungerer som en barriere som beskytter mot at klebestoffet absorberes inn i underlaget, noe som i de fleste tilfeller skjer om sommeren når det er varmt. PP-vevstoffet passer perfekt, krøller ikke og tåler termisk utvidelse og bevegelse i bygningen. Dermed blir tetningen bedre beskyttet og varer betraktelig lenger.

Det unike klebestoffet av en akrylblanding, opprettholder god ytelse når det blir utsatt for fukt og damp, og øker dermed den forventede levetiden for tetningen, spesielt på byggematerialer som utsettes for utvidelse og sammentrekninger.



DAFA diffusjonsåben tape



Lineren delt 50/50

Tekniske spesifikasjoner

Klebestoff	PP-fiberstoff
Klebesystem	Akrylblanding
Liner	Silikonpapir
Tykkelse (uten belegg)	0,55-0,60 mm (DIN EN 1942)
Vekt belegg	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Klebestyrke	≥ 30 n/25 mm (DIN EN 1939)
S _d -verdi	9
Forlengelse	≥ 50 n/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)
Behandlingstemperatur	Anbefalt minimum: +5 °C Kan behandles fra: -10 °C
Eksponeeringstid	Maks. 12 uker
Temperaturbestandighet	-40 °C til +100 °C
Kondens/vannbestandighet	Svært god
Aldringsbestandighet	Svært god

Dimensjon	Indhold. per krt.	DAFA nr.	EAN nr.	NOBB-nr.
60 mm x 25 m	10 rl. á 25 m.	620022979	5705636404769	51573756
100 mm x 25 m	6 rl. á 25 m.	620026531	5705636422015	53679458

